

	Zugelassene Beschichtungen	Seiten: 3	Seite: 1																								
		655 926 40																									
1 Anwendungsbereich Diese Werknorm enthält die bei KGM zugelassenen Beschichtungsstoffe für Grund- und Deckbeschichtungen.																											
2 Inhaltsverzeichnis <table><tr><td>1</td><td>Anwendungsbereich</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Inhaltsverzeichnis</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>Frühere Ausgaben.....</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>Änderungen</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>Normative Verweisungen</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>Standardausführung</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>Zugelassene Standard Farbsysteme KGM.....</td><td>2</td></tr><tr><td>8</td><td>Zugelassene Standard Farbsysteme KGM.....</td><td>3</td></tr></table>				1	Anwendungsbereich	1	2	Inhaltsverzeichnis	1	3	Frühere Ausgaben.....	1	4	Änderungen	1	5	Normative Verweisungen	1	6	Standardausführung	1	7	Zugelassene Standard Farbsysteme KGM.....	2	8	Zugelassene Standard Farbsysteme KGM.....	3
1	Anwendungsbereich	1																									
2	Inhaltsverzeichnis	1																									
3	Frühere Ausgaben.....	1																									
4	Änderungen	1																									
5	Normative Verweisungen	1																									
6	Standardausführung	1																									
7	Zugelassene Standard Farbsysteme KGM.....	2																									
8	Zugelassene Standard Farbsysteme KGM.....	3																									
3 Frühere Ausgaben Mai 2017, Februar 2017, Februar 2012, April 2009, März 2009, Februar 2009, Oktober 2006, Juni 2006, November 2002, Dezember 2001, Januar 2001 WN 01171999 November 1996																											
4 Änderungen 94173340 Auspufflack; Artikel-Nr. von DD20-9529/0 in DD20-9529/1 geändert wegen Qualitätsverbesserung beim Korrosionsschutz																											
5 Normative Verweisungen WN 65592440 Richtlinien für Beschichtungen; Allgemeines WN 65592540 Anforderungen an Beschichtungen; Technische Lieferbedingungen																											
6 Standardausführung Als Standard Farben sind Wasser-Basis-Farben zu verwenden.																											
Ausdruck aus der digitalen Datenbank der Fa. Komatsu Mining Germany. Auf Gültigkeit überprüfen. Vervielfältigung lt. Merkblatt 7 des DIN.																											
Normenabteilung	Bearbeitet: Theelen	Geprüft:	Genehmigt:																								
			Gruppe: F 6																								

7 Zugelassene Standard Farbsysteme KGM

Ident-Nr.	Farbe	Typ	Harz	Mix	VOC	Anteil Feststoffe		Dichte	Bemerkung	Hersteller
					g/l	Gew. %	Vol. %	g/cm ³		Artikel- Nummer

2K Wasser Basis Farben

90778140	Natural Yellow	Lack	2K-Hydropur	PUR	100:23	170	44	34	1,16	Komatsu Gelb Natural Yellow	Lankwitzer AD02-1503/1
90778240	RAL 7021	Lack	2K-Hydropur	PUR	100:23	170	44	34	1,16	Schwarzgrau	Lankwitzer AD02-7500/0
51853498	RAL 9010	Lack	2K-Hydropur	PUR	100:23	170	44	34	1,16	Reinweiß	Lankwitzer AD02-9010/0
90778340	Natural Yellow	Grundierung	2K-Hydropox	Epoxi	5:1	152	54	38	1,33	Komatsu Gelb Natural Yellow	Lankwitzer BG10-1503/9
90778440	RAL 7021	Grundierung	2K-Hydropox	Epoxi	5:1	152	54	38	1,33	Schwarzgrau	Lankwitzer BG10-7021/9
90778540		Härter	für Hydropur			322	70	66	1,08	ISOZYMAT härtet in Wasser sofort, darf nicht mit Wasser gespült werden	Lankwitzer AH20-0000/0
90778640		Härter	für Hydropox			243	36	32	1,05	AMINHÄRTER	Lankwitzer BH04-1000/0
90778740		Lösungsmittel zum Reinigen	Universal- verdünnung								Lankwitzer VX80-0100/0

8 Zugelassene Standard Farbsysteme KGM

Ident.-Nr.	Farbe	Typ	Harz	Mix	VOC	Anteil Feststoffe		Dichte	Bemerkung	Hersteller
						Gew. %	Vol. %			
					g/l			g/cm ³		Artikel- Nummer

2K Acryl Material Lankwitzer

90788140	Natural Yellow	Lack		2K-Acryl	Acryl	4:1	523	50	40	1,05	Komatsu Gelb Natural Yellow	Lankwitzer PD30-1503/0
90788240	RAL 7021	Lack		2K-Acryl	Acryl	4:1	523	50	40	1,05	Schwarzgrau	Lankwitzer PD30-7500/0
94177240	Beige	Grundierung		2K-HS-PUR	Acryl	5,3:1	398	75	57	1,57	Beige	Lankwitzer PG83-1528/1
90788440	RAL 7021	Grundierung		2K-HS-PUR	Acryl	5:1	425	72	52	1,51	Schwarzgrau	Lankwitzer PG83-7500/1
90788540		Härter		für Pur-Systeme			588	42	37	1,01	Farblos	Lankwitzer PH33-0420/0
94173240		Härter		für Pur-Systeme							Farblos	Lankwitzer PH80-3000/0
90788640		Verdünnung		für 2K-Systeme lang						0,89		Lankwitzer VP-0327/0

Reparaturlack 1K

90788740	Natural Yellow			1K Lösemittel KH	Alcyd		477	55	40	1,07	Komatsu Gelb Natural Yellow	Lankwitzer KD80-1612/0
90788840	RAL 7021			1K Lösemittel KH	Alcyd		481	54	40	1,05	Schwarzgrau	Lankwitzer KD80-7472/0
94060740	RAL 9010			1K Lösemittel KH	Alcyd		380	60	55	1,12	Reinweiß	Lankwitzer KD80-9010/0

Auspufflack

94173340	schwarz	Lack		Einschichtlack	Silikon						Schwarz	Lankwitzer DD20-9529/1
----------	---------	------	--	----------------	---------	--	--	--	--	--	---------	---------------------------